



METALLURGICA
SAN MARCO

Scheda tecnica: **CW603N**

TORNERIA

aggiornato al 10 / 24

PRODOTTO:

CW603N

Lega standard americana per lavorazione con asportazione di truciolo.

DENOMINAZIONE LEGA

UNI EN: CW603N - CuZn36Pb3	ASTM: C35600-C36000	DIN: 2.0375	BS: CZ124	GOST: LS63-3
----------------------------	---------------------	-------------	-----------	--------------

COMPOSIZIONE CHIMICA UNI EN 12164 ED.2016

Cu	Pb	Sn	Fe	Ni*	Al	Si*	Zn	Altri elementi
min.60.0% max 62.0%	2.5% 3.5%	≤0.2 %	≤0.3 %	≤0.2 %	≤0.05 %	≤0.03 %	differenza	≤0.2 %

*Restrizioni d'uso secondo 4MS. Ciascun elemento non nominato deve essere ≤0.02%.

Gruppo di restrizione della superficie a contatto con acqua potabile secondo la "Common composition list": C e D.

TRATTAMENTI TERMICI

DISTENSIONE

Consente nello specifico la redistribuzione delle tensioni indotte dalla lavorazione meccanica o dalle deformazioni a freddo riducendo il rischio di tensocorrosione.

TRATTAMENTO: riscaldamento dei particolari a **200°C - 250°C per 2 ore e raffreddamento in forno**. La validazione del trattamento di distensione può essere eseguita con il test ISO 6957.

RICOTTURA

La ricristallizzazione della lega riduce la durezza e aumenta la duttilità.

La temperatura del trattamento varia da **450°C a 550°C** per un periodo di tempo relativo al risultato che si intende ottenere. L'alta temperatura può causare variazioni nell'aspetto superficiale e nelle tolleranze del particolare finito.

PRODOTTO: CW603N

Lega standard americana per lavorazione
con asportazione di truciolo.

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

Struttura	Densità	Conducibilità elettrica	Coeff. dilatazione termica	Conducibilità termica*	Calore specifico	Modulo elasticità	Temperatura di fusione
$\alpha+\beta$	8.50 Kg/dm ³	26% IACS	20.5 10 ⁻⁶ K	120 W/(m K)	380 J/(kg K)	97 N/mm ²	870-895 °C

scarsa ○○○○○○○○ eccellente

Lavorabilità all'utensile: ●●●●●○○○

Saldabilità: ●●●●●○○○

Deformabilità a caldo: ●●●○○○○○

Deformabilità a freddo: ●●●●●○○○

Resistenza alla corrosione**: ○○○○○○○○

*a temperatura ambiente
**la compatibilità con sostanze chimiche deve essere accertata con particolare cura

CARATTERISTICHE MECCANICHE UNI EN 12164 ED.2016

Condizione materiale	Diametro in mm		Durezza HB*		Rm	Rp _{0,2} N/mm ²		Allungamento %
	da	a compreso	min.	max	min.	min.	max	min.
M	TUTTI		COME PRODOTTO					
R340	10	80 (60)	-	-	340	-	280	20
H070	10	80 (60)	70	120	-	-	-	-
R400	2	25 (20)	-	-	400	200	-	12
H100	2	25 (20)	100	145	-	-	-	-
R480	2	14 (10)	-	-	480	350	-	8
H125	2	14 (10)	125	-	-	-	-	-

*il valore di durezza è determinato a metà raggio
I valori tra parentesi si riferiscono alla barra a sezione esagonale.
La condizione standard prodotta da Metallurgica San Marco è M.
Altre condizioni devono essere richieste all'atto dell'ordine previo richiesta di fattibilità.

PRODOTTO: CW603N

Lega standard americana per lavorazione
con asportazione di truciolo.

DIMENSIONI, TOLLERANZE E RETTILINEITÀ UNI EN 12164 ED.2016

Barra sezione TONDA					Barra sezione ESAGONALE e QUADRA		
Diametro nominale (mm)		Tolleranze			Chiave nominale (mm)		Tolleranza (mm)
da	a compreso	Classe A	Classe B	Classe C	da	a compreso	
6	10	0 – 0.06	0 – 0.036	0 – 0.025	6	10	0 – 0.09
10	18	0 – 0.07	0 – 0.043		10	18	0 – 0.11
18	30	0 – 0.08	0 – 0.052		18	30	0 – 0.13
30	50	0 – 0.16			30	50	0 – 0.16
50	80	0 – 0.19			50	60	0 – 0.19

La tolleranza standard per la barra tonda è Classe A. Tolleranze diverse devono essere preventivamente concordate all'ordine
Sono possibili forniture di semilavorato dal Ø63 fino al Ø80 mm con tolleranze Classe A


Diametro (mm)		Larghezza barra (mm)	Tolleranza (mm)	Diametro (mm)	Deviazione della rettilineità in mm		
					Ogni 400 mm	Ogni m di lunghezza L ≥ 1	
Barra sezione tonda							
2	30	3000 o 4000	+/- 50	10	50	0.4	1,0 x L
30	50	3000 o 4000	+/- 100	Barra sezione esagonale e quadra			
50	80	3000	+/- 100	10	50	0.6	1.5 x L

PRODOTTO: CW603N

Lega standard americana per lavorazione con asportazione di truciolo.

FINITURA, BARRA E IMBALLO

Diametro o Chiave (mm)		Smusso Lunghezza L (mm)		Punta Lunghezza L (mm)	
5	10	0.2	1.5	2	7
10	20	0.2	2	3	10
20	30	0.2	3	4	12



Salvo diversa indicazione da parte dell'acquirente la forma delle estremità dei prodotti di dimensioni superiori a 30 mm è a discrezione del fornitore

Estremità barre tonde	finitura con smusso e punta fino al Ø55 mm compreso.
	Finitura con smusso e taglio superiore Ø55 mm.
Estremità barre esagonali	Finitura con smusso e taglio. Altre finiture disponibili su richiesta.
Superficie barra	Decapata.
Imballo	Fascio da 1000 kg – 3/5 regge metalliche.
	Possibili imballi e quantitativi per fascio diversi su specifica richiesta.
Identificazione	Etichetta adesiva sulla reggia o sulle estremità del fascio.
Distensione	La barra poligonale è stata sottoposta al trattamento termico di distensione.

NOTE TECNICHE

La lega standard americana ha eccellenti caratteristiche di asportazione del truciolo e ottime proprietà di lavorazione a caldo e a freddo. Trova la sua applicazione nella produzione di componenti di qualsiasi lavorazione nel settore meccanico ed elettrico e nella produzione di valvole e raccordi nel settore sanitario.